



Wanneer past u de Basis uitvlakmortel met gaas toe :

Toepasbaar als wandproduct voor alle type wanden (ook keuken- en badkamerwanden)

Let op: de ondergrond dient áltijd vormvast, vocht-, stof en vetvrij, en vrij van siliconen te zijn – voor een ultieme en langdurige hechting van het product.

Let op: pas de Basis uitvlakmortel nooit rechtsreeks toe op gips-gebonden ondergronden. Hiervoor gebruikt u de Premium uitvlakmortel met gaas (deze is beschikbaar in onze webshop)

Geschikte ondergronden voor de Basis uitvlakmortel zijn:

- Tegelwerk
- Vochtwerende gipsplaat
- Cementgebonden stucwerk
- Cellenbeton blokken
- Watervast multiplex



Wat zit er allemaal in mijn pakket :

- Basis uitvlakmortel – poeder (ca. 25 kg.)
- Gaas / vezeldoek op rol

Let op: controleer het pakket op juiste hoeveelheden, de dikte van het materiaal en de volledigheid van alle bestanddelen. Klopt er iets niet? Neem contact met ons op !



Wat heb ik nodig :

- Microvezelroller voor beton cire primer
- Flexibele spaan / spackmes
- Bouwemmer
- Mortelmixer geschikt voor een accuboormachine
- Schuurpapier voor schuurmachine (korrel 80)
- Helder water (ca. 6 liter)
- Eventueel hoekspanen

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555

WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e-mail naar: info@betoncire nederland.nl

Hoe breng ik het aan :

STAP 1 – VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is.

Let op: past u de Basis uitvlakmortel toe in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld uw douche) Past u dan altijd eerst de kimband en hierna de beton cire primer (stap 2) toe!

STAP 2 – AANBRENGEN VAN DE BETON CIRE PRIMER

Pas met een microvezelroller de beton cire primer toe.
Op extreem zuigende ondergronden dient u de primer tweemaal aan te brengen.



Droogtijd per laag: ca. 3 uur

STAP 3: HET MENGEN VAN DE BASIS UITVLAKMORTEL

Verbruik Basis uitvlakmortel – onderstaande hoeveelheden nauwkeurig afwegen op de weegschaal:

- Mengverhouding poeder : helder water = 25 kg : 6 liter helder water.
Meng het geheel met een mortelmixer tot een smeerbare pasta.

Breng met een (flexibele) spaan een dunne laag aan van ca. 1 mm. dikte in banen van ca. 1 meter breed. Dit is gelijk aan de breedte van het gaas. Druk het gaas voorzichtig in de gesmeerde laag en strijk deze hierna glad met de spaan.

Smeer hier overheen nog een laag van de mortel in een dikte van 2 á 3 mm. (totale dikte van de uitvlakmortel is nu ca. 3-4 mm.) U kunt nat-in-nat werken → dat wil zeggen dat er tussen de lagen niet gewacht hoeft te worden tot de mortel droog is, maar u direct door kunt met de tweede laag pasta!

Werk het geheel met een spaan zo glad als mogelijk af.



Droogtijd: ca. 12 uur

STAP 4: AFWERKEN VAN DE BASIS UITVLAKMORTEL

Eventuele oneffenheden kunnen machinaal worden geschuurd. Gebruik hiervoor korrel 80 en bij voorkeur in een lichte (niet-rode) kleur. Na het (eventueel) gladschuren van de Basis uitvlakmortel kunt u starten met het aanbrengen van de beton cire finishlaag.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555

WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e-mail naar: info@betoncire nederland.nl

Aandachtspunten :



- Voor de houdbaarheid van onze producten geldt het volgende:
 - beton cire poeders – houdbaar tot 12 maanden na de aankoopdatum
 - kant & klare mortels – houdbaar tot 6 maanden na de aankoopdatum
 - alle vloeistoffen – houdbaar tot 6 maanden na de aankoopdatum
- Bij toepassing op aangrenzende vlakken dienen alle inwendige hoeken te worden ingesneden met de punt van uw spaan. Dit geldt ook voor alle beton cire lagen. Zo voorkomt u scheurvorming in de hoeken.
- Maak uw gereedschap na gebruik altijd goed schoon met water. Zo voorkomt u uitgehard materiaal en kunt u uw gereedschap zo lang mogelijk goed houden.
- Water op beton cire: het is van belang om op horizontale oppervlakten waar water blijft staan, de beton cire altijd met een droge doek na te drogen. Voorkom stilstaand water.
- Schoonmaken: u kunt de beton cire schoonmaken met allesreiniger. Voorkom het gebruik van producten als Antikal.
- Kijk voor handige tips en veelgestelde vragen (FAQ) op onze website www.betoncirenederland.nl